



COVERING VOITURE 2D



Stockage
de +15C à +25°C
1 AN



Durabilité en extérieur
5 ANS
3 ANS pour les métallisés

COMPOSITION

Catégorie	Covering 2D
Composition	PVC
Épaisseur	75 microns

Thermoformable	Non
----------------	-----

Surfaces planes ou légèrement courbées	Oui
----------------------------------------	-----

Surfaces galbées	Non
------------------	-----

Air flow (colle structurée en nid d'abeille)	Oui
----------------------------------------------	-----

Adhésif	Acrylique sensible à la pression
---------	----------------------------------

Résistance aux UV	Oui
-------------------	-----

Résistance à l'humidité	Oui
-------------------------	-----

Classement au feu	B-S2-D0
-------------------	---------

Durabilité	5 ans
------------	-------

CONSEILS D'APPLICATION

Ces films covering Variance Auto peuvent être utilisés pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur.

Vous les utiliserez cependant seulement sur des surfaces plates et non galbées car ces coverings ne sont pas thermoformable.

Pour un total covering veuillez choisir un covering 3D thermoformable.

Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée.

Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

Recommandation (dans la mesure du possible) : L'ensoleillement et l'exposition prolongés aux

intempéries et à la pollution peuvent provoquer un vieillissement du film. Un véhicule

recouvert de covering doit être protégé du soleil et des intempéries (pluies, rosées...) aussi souvent que cela est possible : dans la journée, se garer à l'ombre, la nuit, garer le véhicule dans un garage fermé (à défaut, couvrir le véhicule d'une housse de protection)..

Température d'application :
Entre 12 et 28 °C

Température d'utilisation :
de -40°C à +90°C

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.